

测试报告

样品名称:	专用型个人防护系统携行箱
品牌:	三军行携行箱
型号:	M2608
委托单位:	上海山容塑料科技有限公司
制造厂商:	上海山容塑料科技有限公司
测试类别:	委托试验
测试项目:	低温试验, 跌落试验

深圳市亿博科技有限公司
Shenzhen EBO Technology Co., Ltd.

地址: 深圳市宝安区 82 区新安六路华丰科技园一栋四楼

邮政编码/P.C.: 518102

Address: 1-4F, Huafeng Science Park, Xin'an Sixth Road, 82nd District, Bao'an, Shenzhen, China.

电话/TEL: 0755-29451282

传真/FAX: 0755-22639141

网址/Web: <http://www.ebotek.cn>

电子信箱/E-Mail: ebo@ebotek.cn



Scan to verify

扫一扫验真伪



Scan to Apply

亿博检测官网

深圳市亿博科技有限公司 Shenzhen EBO Technology Co., Ltd. 测试报告 Test Report			
委托单位	上海山容塑料科技有限公司		
地 址	上海市奉贤区华松路333号		
制造厂商	上海山容塑料科技有限公司		
产品名称	专用型个人防护系统携行箱		
品 牌	三军行携行箱	型 号	M2608
样品尺寸	/	样品重量	/
收样日期	2015年2月26日	测试日期	2015年2月27日
样品说明: 试验样品1 PCS, 编号: 1#, 试验前样品外观完好。			
测试项目: 低温试验			
测试要求: 根据客户要求进行测试, 测试方法参考GJB 150.04A-2009, GJB 2711-96			
结论: 试验后样品无开裂、损伤和变形。			
			
检测:	徐清涛		审核/批准:
			李号峰

测试环境:

环境温度: $25^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$ 相对湿度: $55\pm 2\% \text{RH}$


测试设备:

设备名称	设备型号	设备编号	校准有效期
恒温恒湿箱	WHTH-800-40-300	E00119	2015年7月15日
自由跌落试验机	DT200	E00178	2015年12月25日

测试方法及说明:

步骤 (1) 将样品置于温度试验箱内, 测试条件如下:

- A. 试验温度: -40°C ;
- B. 试验时间: 24小时;



步骤（2）低温试验后，将样品置于跌落试验台上，测试条件如下：



跌落高度：120cm

负重：6kg

角（1-2-3）棱（1-2，1-3，1-5）面（1，2，3，4，5，6）各跌落1次

步骤1,2试验完成后目视检查样品外观。

测试结果：

试验后样品无开裂、损伤和变形。

测试前



测试中



测试后



声 明

Statement

1. 本报告仅对来样负责

The report is just responsible for the tested sample.

2. 报告未加盖“检测专用章”无效。

The test report is invalid without stamp of laboratory.

3. 报告无检测、批准人员签字无效。

The test report is invalid without signature of person(s) testing and authorizing.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if erased and corrected.

5. 检测结论仅对送检样品有效。

Test results of the report is valid to the test samples if sampling by client.

6. 未经本实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

7. 如对本报告有异议，可在收到报告后 15 天内向本单位申诉，逾期不予受理。

If there is any objection to report, the client should inform issuing laboratory within 15 days from the date of receiving test report.